AIKO 爱旭

黑洞系列

3S54 单玻 480W-495W

技术特性：

- 阴影发电优化
- 更优温度系数
- 高温抑制
- 抗隐裂
- 更高发电量
- 更低BOS成本
- 更高品质美学
- 满屏技术

BloombergNEF TIER 1 PV Modules

inter solar award 2023 WINNER

reddot winner 2023

Ariel Green

CE

TÜVRheinland

30年 产品质保

30年 功率质保

IEC61215/IEC61730
IEC61701/IEC62716

ISO9001:ISO质量管理体系
ISO14001:ISO环境管理体系
ISO14064:温室气体排放核查
ISO45001:ISO职业健康与安全体系

黑洞 3S54

AIKO-A-MCE54Mb

495W	24.8%	≤1%	≤0.35%
量产功率高达	效率高达	首年功率衰减	2-30年每年功率衰减

30年线性功率质保





公差
长度: ±2mm
宽度: ±2mm
单位: mm

电性能参数 (STC: AM1.5 1000W/m² 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m² 20℃ 1m/s)

功率公差: 0~ + 3%

型号	AIKO-A480-MCE54Mb		AIKO-A485-MCE54Mb		AIKO-A490-MCE54Mb		AIKO-A495-MCE54Mb	
测试条件	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
最大功率(P_{max})[W]	480	364	485	367	490	371	495	375
开路电压(V_{oc})[V]	40.90	38.80	41.00	38.90	41.10	38.99	41.20	39.09
最大功率点的工作电压 (V_{mp})[V]	34.50	32.73	34.60	32.83	34.70	32.92	34.80	33.02
短路电流(I_{sc})[A]	14.80	11.96	14.84	11.99	14.88	12.02	14.92	12.06
最大功率点的工作电流(I_{mp})[A]	13.92	11.13	14.02	11.21	14.13	11.29	14.23	11.37
组件效率	**24.0%**		**24.3%**		**24.5%**		**24.8%**	

产品规格

电池类型	N型ABC
组件正板	3.2mm减反射镀膜钢化玻璃
组件背板	高耐候背板
框架	黑色阳极氧化铝合金边框
线缆	4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm
电池片数量	108(6*18)
接线盒	IP68，3个二极管
连接器	MC4原装
组件重量	21.1kg±3%
组件尺寸	1762*1134*30mm
包装信息	37块/托 222块/20'GP 962块/40'HC 1036块/13米平板车 1332块/17.5米平板车

温度系数

短路电流温度系数α	+ 0.05%/ °C
开路电压温度系数β	- 0.22%/ °C
组件功率温度系数γ	- 0.26%/ °C

安装指南

工作温度	-40℃ - +70℃
最大保险丝额定电流	25A
安全防护等级	Class II
最大系统电压	DC1500V
最大静态载荷	+5400Pa/-2400Pa
冰雹测试	直径25mm, 冲击速度23m/s
防火等级	IEC Class C

AIKO 爱旭

上海爱旭新能源股份有限公司
电话: +86 400-9898-618
邮箱: marketing@aikosolar.com(售前)/cs@aikosolar.com(售后)

网址: www.aikosolar.com

* 上海爱旭新能源股份有限公司保留在没有预先通知的情况下变更手册的权力
* 再保险需在采购前明确需求

202608_V1.1_CN